

TUBOS DE AÇOS DE CONDUÇÃO E ESTRUTURAL

Norma	Aço	C (máx)	Mn (máx)	P (máx)	S (máx)	Si (máx)	Cr	Rt Mpa min	Le Mpa min
API 5L	GrA	0,22%	0,90%	0,04%	0,05%	0,50%	2,00%-2,50%	331	207
	GrB	0,27%	1,15%	0,04%	0,00%			413	241

Características: Com e sem costura.
 Aplicabilidade: Line Pipe.